

## 8. PŘÍLOHY

Pláténka (kap. 3.4) jsou v každé příloze seřazena vždy v pořadí 1 (100% bavlna), 2 (50% bavlna, 50% len), 3 (35% bavlna), 4 (100% len).

**Příloha 1.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 1 bezem černým (*Sambucus nigra*).

*Shrnutí postupu:* letorosty bezu černého, mořidlo kamenec  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12 H_2O$ , var 30 min.



**Příloha 2.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 2 bezem černým (*Sambucus nigra*).

*Shrnutí postupu:* letorosty bezu černého, mořidlo zelená skalice  $FeSO_4 \cdot 7 H_2O$ , var 30 min, ponoření do roztoku zelené skalice  $FeSO_4 \cdot 7 H_2O$ .





**Příloha 3.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 3 bezem černým (*Sambucus nigra*).

*Shrnutí postupu:* letorosty bezu černého, mořidlo modrá skalice  $CuSO_4 \cdot 5 H_2O$ , var 30 min, máčení v kamenci  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12 H_2O$ .



**Příloha 4.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 1 brusnicí borůvkou (*Vaccinium myrtillus*). *Shrnutí postupu:* plody brusnice borůvky, mořidlo kamenec  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12 H_2O$ , máčení 10 min.






**Příloha 5.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 2 brusnicí borůvkou (*Vaccinium myrtillus*). *Shrnutí postupu:* plody brusnice borůvky, kamenec  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12 H_2O$ , máčení 10 min, okyselení kyselinou citrónovou.



**Příloha 6.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 1 cibulí kuchyňskou (*Allium cepa*).

*Shrnutí postupu:* slupky cibule kuchyňské, bez moření, máčení 15 minut.





**Příloha 7.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 2 cibulí kuchyňskou (*Allium cepa*).

*Shrnutí postupu:* slupky cibule kuchyňské, bez moření, máčení 11 hod.



**Příloha 8.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 3 cibulí kuchyňskou (*Allium cepa*).

*Shrnutí postupu:* slupky cibule kuchyňské, mořidlo kamenec  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12 H_2O$ , máčení 15 min.





**Příloha 9.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 4 cibulí kuchyňskou (*Allium cepa*).

*Shrnutí postupu:* slupky cibule kuchyňské, mořidlo kamenec  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12 H_2O$ , máčení 15 min, následné okyselení octem.



**Příloha 10.** Výsledek barvení pláten při barvení č.5 cibulí kuchyňskou (*Allium cepa*).

*Shrnutí postupu:* slupky cibule kuchyňské, mořidlo kamenec  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12 H_2O$ , roztok již okyselený octem, máčení 15 min.





**Příloha 11.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 6 cibulí kuchyňskou (*Allium cepa*).

*Shrnutí postupu:* slupky cibule kuchyňské, mořidlo kamenec  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12 H_2O$ , roztok již okyselený octem, máčení 3 min.



**Příloha 12.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 7 cibulí kuchyňskou (*Allium cepa*).


*Shrnutí postupu:* slupky cibule kuchyňské, mořidlo zelená skalice  $FeSO_4 \cdot 7 H_2O$ , máčení 15 min.






**Příloha 13.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 1 meruzalkou rybízem (*Ribes rubrum*).

*Shrnutí postupu:* plody meruzalky rybízu, žádné mořidlo, var 30 min.



**Příloha 14.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 2 meruzalkou rybízem (*Ribes rubrum*).

*Shrnutí postupu:* plody meruzalky rybízu, mořidlo  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12 H_2O$ , var 30 min.





**Příloha 15.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 1 ořešákem královským (*Juglans regia*). *Shrnutí postupu:* listy ořešáku královského, mořidlo kamenec  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12 H_2O$ , var 30 min.



**Příloha 16.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 2 ořešákem královským (*Juglans regia*). *Shrnutí postupu:* listy ořešáku královského, žádné mořidlo, var 30 min.





**Příloha 17.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 3 ořešákem královským (*Juglans regia*). *Shrnutí postupu:* dužnaté slupky ořešáku královského, mořidlo kamenec  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12 H_2O$ , máčení 30 min.



**Příloha 18.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 1 třezalkou tečkovanou (*Hypericum perforatum*). Shrnutí postupu: kvetoucí nať třezalky, mořidlo kamenec  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12 H_2O$ , máčení 30 min.






**Příloha 19.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 2 třezalkou tečkovanou (*Hypericum perforatum*). *Shrnutí postupu:* květy třezalky tečkované, mořidlo kamenec  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12 H_2O$ , máčení 15 min.



**Příloha 20.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 3 třezalkou tečkovanou (*Hypericum perforatum*). Shrnutí postupu: květy třezalky tečkované, žádné mořidlo, 1,5 hod máčení.





**Příloha 21.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 4 třezalkou tečkovanou (*Hypericum perforatum*). *Shrnutí postupu:* květy třezalky tečkované, mořidlo kamenec  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12 H_2O$ , máčení 12 hod.



**Příloha 22.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 5 třezalkou tečkovanou (*Hypericum perforatum*). *Shrnutí postupu:* květy třezalky tečkované, mořidlo kamenec  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12 H_2O$ , máčení 1 hod.





**Příloha 23.** Výsledek barvení pláten při barvení č. 6 třezalkou tečkovanou (*Hypericum perforatum*). *Shrnutí postupu:* květy třezalky tečkované, lázeň ponechána stát 48 hod, mořidlo kamenec  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12 H_2O$ , máčení 48 hod.

